

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Телефон: 586-12-11 Факс: 586-43-24. E-mail: centr@cgemmo.ru
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147

УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Главного врача
(заместитель)

О.А. Гильденскиольд
м.п.



Экспертное заключение на продукцию

№ 2372-18 от « 27 » декабря 2011 г.

По обращению

ЗАО «Минеральная Вата»

полное наименование учреждения (организации)

юридический адрес Моск. обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а

телефон

Проведена экспертиза документов: ТУ 5762-021-45757203-06 с изм. № 1-3, сертификат ISO 9001:2008 № RU227770Q-U/Rev1 от 07.07.2010 г., акт отбора образцов от 02.11.2011 г., рецептура, этикетка

Заявка на проведение экспертизы № 2372 от 06.12.2011 г.

Договор (контракт)

Выписка из ЕГРЮЛ

СЭЗ на производство (акт обследования ТО Управления)

СЭЗ на НТД

Нормативно-техническая документация (ТУ, ГОСТ, ОСТ для отечественного производителя) ТУ 5762-021-45757203-06, изм. № 1-3 «Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ФТ БАРЬЕР»

Документация на сырье:

не представлена

Наименование продукции:

Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ФТ БАРЬЕР

Фирма изготовитель: ООО «Роквул-Север»

Ленинградская обл., г. Выборг, пос. Лазаревка, Промышленная зона

Техническое описание продукции с указанием состава и области применения (для импортной продукции с указанием состава, условий применения)

Состав: минеральная вата, связующее на основе фенолоформальдегидной смолы

Область применения: в качестве теплоизоляции и огнезащиты железобетонных плит перекрытий жилых, общественных и производственных зданий различного назначения

Протоколы лабораторных исследований (испытаний):

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» № 9073 от 27.12.2011 г., № 8901 от 16.12.2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции

Состав сырья и материалы: минеральная вата, связующее на основе фенолоформальдегидной смолы насыщенность – 0,4 м кв./м куб.; воздухообмен – 0,5 об/час, T= 20 гр.С		
Вещества	Показатели	Гигиенический норматив ПДК атм. воздух, с/с, мг/м куб.
Бензол	0,001	0,1
Толуол	0,004	0,6
Ксилол	0,006	0,2
Этилбензол	0,002	0,02
Формальдегид	0,008	0,01
Фенол	менее 0,001	0,003
Спирт метиловый	менее 0,001	0,5
Интенсивность запаха	1 балл	не более 2 баллов
Калий-40	170	не норм.
Радий-226	46	не норм.
Торий-232	24	не норм.
А эфф.	93	не более 370 Бк/кг
Образец относится к 1 классу строительных материалов. Мощность дозы на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч		

Область применения: в качестве теплоизоляции и огнезащиты железобетонных плит перекрытий жилых, общественных и производственных зданий различного назначения

Заключение эксперта: Рассмотрев представленные документы и учитывая полученные результаты исследования образца плиты теплоизоляционной из минеральной (каменной) ваты ФТ БАРЬЕР, установлено их соответствие «Единым СанЭиГ требованиям», утв. решением № 299, требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) п.16".

эксперт, проводивший экспертизу


подпись

Артюшкина Г.И.
Ф.И.О.